


בנטובר פלוס - עצר מים כימי

פרופיל איטום הידרופילי עשוי נתרן בנטוניט וגומי בוטיל לאיטום מונע של חיבורי בנייה וכמרכיב מערכת למשטחי בנטוניט



תיאור

משמש לאיטום בהפסקות יציקה בין קיר לרצפה. ניתן לבצע קיבוע מכני עם דבק קיבוע לפרופילי איטום מתנפחים במים או במסמרים. יצרן BESEALED, הולנד.

דוגמאות ליישומים

- פוחת לאיטום מונע של חיבורי בנייה בבטון ובטון מזוין. לחילופין ניתן ליישם את BENTOBAR+ כרכיב מערכת עבור מחצלות בנטוניט. הוא אוטם מפני תת לחץ ולחץ של מי תהום עד 6 בר.
- כדי להבטיח קטע רציף של סרגל האיטום, יש ליישם חפיפה של 5 עד 10 ס"מ וקצוות המוט נלחצים זה בזה בחוזקה. נדרש כיסוי בטון מינימלי של 7-8 ס"מ מכל צד.
- ניתן ליישם את BENTOBAR+ הן אנכית והן אופקית, אך בשום פנים ואופן אין להשתמש בו בתפרי התפשטות.

תאור

- עצר מים מתנפח הידרופילי על בסיס גומי בוטיל איכותי ונתרן בנטוניט. BENTOBAR+ שומר על צורתו לאחר 3 מחזורים רטובים ויבשים). (מוסמך MPA). עם זאת, בשלב מסוים, תתחיל שטיפה חלקית. היתרון של תופעה זו לעומת זאת הוא שמתמלאים חללים/סדקים בטון.
- ל-BENTOBAR+ עמידות טובה בפני מגוון רחב של כימיקלים. אישור סופי לגבי תאימות בתנאים ספציפיים ניתן לקבל מהמחלקה הטכנית שלנו.

ישום

- מניחים את BENTOBAR+ על משטח חלק וללא אבק (בטון).
- אין להתקין את BENTOBAR+ בזמן גשמים עזים, שכן הדבר עלול לגרום להתנפחות לפני יציקת הבטון על סרגל האיטום. הימנע מכל מגע עם מים לפני יציקת בטון.
- BENTOBAR+ ממוקם בין החיזוק הפנימי והחיצוני.
- ניתן לתקן את BENTOBAR+ על ידי דבק קיבוע של BeSealed עבור פרופילי איטום מתנפחים במים או על ידי מסמור אקדח. עבור יישומים אנכיים, מומלץ להשתמש ברשת תיל. רשת ופרופיל קבועים לאחר מכן על ידי מסמור אקדח. מידע מפורט יותר על היישום של דבק קיבוע BeSealed ניתן למצוא ב-TDS נפרד.
- לא ניתן להתקין סורגים פגומים, כבר נפוחים או שהגיאוטרירה שלהם השתנתה.
- עבור סביבת בתנאי מים מזוהמים ובמגע עם זיהום, אנו ממליצים על BENTOBAR+ SW (ראה TDS נפרד).

שירות לקוחות: 04-6994999 | support@dvakim.com | www.dvakim.com

Volume expansion in rain water	400 %
Volume expansion in concrete water	150 %
Colour	Black / green
Density	1.43 g/cm ³
Swelling pressure when encapsulated	Approx. 1.8 N/mm ²
Resistance to hydrostatic pressure	Tested up to 4 bar
Bending radius on the corners	50 mm
Temperature range	0° - 50°C
Chemical resistance	Good overall chemical resistance, but we advise to be careful with aromatic oils and fuels, vegetal oils and strong aromatic solvents. Contact our sales department for detailed specific information.

* indicative values – no specifications

מידות ואריזות

Size	Roll	In a box	Boxes / pallet
20 x 10 mm	10 m	5 x 10 m	60

תיעוד

Detailed reports and certificates available on request at info@besealed.com

בטיחות

The safety datasheet is available on request at info@besealed.com

האינפורמציה הנ"ל נמסרת לך אם בע"פ או בכתב או כדוגמאות לנסיגות באמונה שהם מתאימים לשימוש, אך ללא אחריות, הדבר נוגע גם לזכויות צד שלישי. הלקוח חייב לבדוק את המוצרים המסופקים להתאמתם לשימוש ולתנאים המצופים מהם. השימוש והיישום של החומר הם מעבר לשליטת הספק ולכן הם על אחריות הלקוח והמבצע. אם למרות האמור לעיל ייגרם נזק מכל סוג שהוא בעת השימוש בחומר ויוסכם כי הוא נובע מחומר פגום, אחריות הספק תהיה מוגבלת לשווי המוצר שהשתמשת בו ושהוסכם על היותו פגום. הספק ישתדל לספק את המוצר באיכות גבוהה ואחידה, לפי הסטנדרט המובטח ובהתאם לחוקים ולתקנות של מדינת ישראל.

